QUARZO NOVA ACRYL-SILOSSANICO

Pittura acryl-silossanica dotata di notevole traspirabilità
ed idrorepellenza, per interni ed esterni.

QUARZO NOVA ACRYL-SILOSSANICO si contraddistingue per il suo aspetto estetico opaco e liscio. Si tratta di un prodotto a base di resine siliconiche in emulsione acquosa e acriliche in dispersione acquosa, inerti micronizzati, prodotti antialga e antimuffa e pigmenti resistenti alla luce.

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO:

Resistenza all'abrasione umida: alta
(film intatto dopo 10000 cicli Gardner).
Permeabilità al vapore d'acqua: alta
(200 gr/m^2 24 h)
Punto di bianco: alto
Potere coprente: ottimo
Presa di sporco: bassa
Resistenza al lavaggio: alta
Valutazione del grado di brillantezza: opaco
Resistenza alle muffe: resiste alle muffe
Filmabilità alle basse temperature: ottima

Altre caratteristiche:

- Ottimo potere di adesione
- Elevata traspirabilità
- Resistenza ai raggi U.V.
- Idrorepellenza
- Resistenza agli alcali e piogge acide
- Previene la formazione di muffe e alghe
- Non nociva
- Non infiammabile
- Peso specifico: 1,500+/- 0,050 gr./cc.
- pH: 7,9 +/- 0,2
- Residuo secco: 65 +/- 0,5 % in peso
- Residuo secco resina su secco totale: N.D.
- Viscosità: N.D.
- Temperatura di applicazione: 5-30 °C
- Tempo tra una mano e l'altra: 8/10 ore
- Compatibilità: non deve essere miscelato con altri prodotti al fine di non alterarne le caratteristiche fisiche
- Pulizia degli attrezzi: con acqua
- Applicazione: pennello-rullo-spruzzo

CAMPI DI IMPEGO

Alta impermeabilità all'acqua e notevole permeabilità al vapore rendendo questo prodotto l'ideale per pitturazioni murali dove si vuole avere una forte protezione dalle piogge acide, pur mantenendo elevata la traspirabilità della muratura. Trova impiego in diversi ambiti, infatti previa specifica preparazione può essere applicato su:

- Intonaco civile
- Calcestruzzo a vista
- Vecchie pitture
- Mattoni e tufo
- Pannelli prefabbricati ecc.

NORME DI IMPEGO

- Su calcestruzzo, mattoni e intonaci nuovi ben asciutti e stagionati applicare una mano di fondo isolante SILOXFUND diluito con acqua nel rapporto 1:1
- Asportare eventuali films già esistenti se questi risultano molli e/o poco aderenti; pulire e carteggiare opportunamente avendo cura di eliminare tutte le parti friabili e previa rasatura applicare una mano di fondo SILOXFUND diluito con acqua nel rapporto 1:1.
- Su superfici trattate con intonaci a base calce o pitture a calce è opportuno intervenire preventivamente con una mano di RASOL-PLIOPLAST (isolante a solvente).
- A supporto completamente asciutto e pulito applicare due mani di QUARZO NOVA ACRYL-SILOSSANICO diluito al 15/20% in volume con acqua lasciando intercorrere 8/10 ore tra una mano e l'altra.

Le informazioni sopra citate, sono il risultato ottenuto dopo ns. prove di laboratorio ed esperienza pratica. Tuttavia, essendo l'uso del prodotto non sotto il ns. eventuale controllo, si declina ogni responsabilità per un uso dello stesso non ortodosso. Si garantisce, comunque, la qualità del prodotto secondo gli standards accettati dal mercato.

Zona Industriale Qualiano Giugliano - 80014 Giugliano in Campania (NA)
tel. 081 819.55.62 - 081 819.55.63 - fax 081 819.54.06 – www.lavernova.it

RACCOMANDAZIONI:

- Mescolare accuratamente il prodotto durante la diluizione
- Pulire pennelli e attrezzi con acqua dopo l'uso
- Non applicare il prodotto con tempo piovoso
- Non applicare il prodotto con temperature esterne inferiori ai 5° C ne su superfici ghiacciate o surriscaldate dal sole.
- Non applicare il prodotto con umidità relativa superiore a 80%
- Proteggere le superfici trattate per 48 ore
- Non disperdere nell'ambiente
- Inviare i rifiuti a discariche controllate
- Stabilità garantita per un anno in confezioni ben chiuse e sigillate.

RESA :

La resa è mediamente di 5/6 m^2/Lt a due mani su intonaco civile tirato a fine e trattato con SILOXFUND, ma può variare in rapporto alla natura ed all'assorbimento del supporto.

CONFEZIONI :

Lt.13 – Lt.5

GAMMA COLORI:

Vedi mazzette colori SILOXNOVA e QUARZO NOVA A PENNELLO

Le tinte non contemplate nelle mazzette colori possono essere comunque realizzate. Si raccomanda di eseguire il lavoro utilizzando un'unica partita di produzione.

Le informazioni sopra citate, sono il risultato ottenuto dopo ns. prove di laboratorio ed esperienza pratica. Tuttavia, essendo l'uso del prodotto non sotto il ns. eventuale controllo, si declina ogni responsabilità per un uso dello stesso non ortodosso. Si garantisce, comunque, la qualità del prodotto secondo gli standards accettati dal mercato.

Zona Industriale Qualiano Giugliano - 80014 Giugliano in Campania (NA)
tel. 081 819.55.62 - 081 819.55.63 - fax 081 819.54.06 – www.lavernova.it