



IMPREGNANTE SILICONICO

Vernice trasparente idrorepellente e impermeabilizzante,
per uso interno ed esterno.

IMPREGNANTE SILICONICO ha un aspetto estetico liscio e semilucido.
Si tratta di un prodotto a base di resine siliconiche
in dispersione acquosa, particolari additivi,
prodotti antialga e antimuffa.

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO:

Resistenza all'abrasione umida: alta
Dilatazione: alta
Aderenza al supporto: alta
Presa di sporco: bassa
Resistenza al lavaggio: ottima
Valutazione del grado di brillantezza: semilucido
Resistenza alle muffe: resiste alle muffe
Filmabilità alle basse temperature: ottima

Altre caratteristiche:

- Ottimo potere di adesione
- Previene la formazione di muffe e alghe
- Non nociva
- Non infiammabile
- Peso specifico: 1,020+/-0,080 gr./cc.
- Essiccazione: in superficie 2 ore a T=amb
Fuori impronta 8 ore a T=amb
In profondità 12 ore a T=amb
- Temperatura di applicazione: 5-30 °C
- Compatibilità: non deve essere miscelato con altri prodotti al fine di non alterarne le caratteristiche chimico-fisiche
- Pulizia degli attrezzi: con acqua
- Applicazione: pennello-rotolo

RESA :

La resa è mediamente di 8/10 m²/Lt per una mano, ma può variare in rapporto alla natura ed all'assorbimento del supporto.

CONFEZIONI :

Lt.14 – Lt.4 – Lt.1

GAMMA COLORI:

Vedi mazzette colori SATURNO

Le informazioni sopra citate, sono il risultato ottenuto dopo ns. prove di laboratorio ed esperienza pratica. Tuttavia, essendo l'uso del prodotto non sotto il ns. eventuale controllo, si declina ogni responsabilità per un uso dello stesso non ortodosso. Si garantisce, comunque, la qualità del prodotto secondo gli standards accettati dal mercato.

CAMPI DI IMPEGO

Le eccellenti caratteristiche delle resine che lo costituiscono rendono tale prodotto particolarmente adatto come finitura di cementi a vista, pietre e mattoni. Tale prodotto conferisce particolare idrorepellenza e impermeabilità al supporto trattato nonché notevole resistenza al lavaggio e all'attacco degli agenti atmosferici più aggressivi.

NORME DI IMPEGO

- Asportare eventuali films già esistenti se questi risultano molli e/o poco aderenti; pulire e carteggiare opportunamente avendo cura di eliminare tutte le parti friabili.
- A supporto completamente asciutto e pulito applicare due mani di IMPREGNANTE SILICONICO di cui la prima diluita al 100% con acqua e la seconda utilizzando il prodotto tal quale.

RACCOMANDAZIONI:

- Mescolare accuratamente il prodotto durante la diluizione
- Pulire pennelli e attrezzi con acqua dopo l'uso
- Non applicare il prodotto con temperature inferiori ai 5° C ne su superfici ghiacciate o surriscaldate dal sole.
- Non applicare il prodotto con umidità relativa superiore a 80%
- Proteggere le superfici trattate per 48 ore
- Non disperdere nell'ambiente
- Inviare i rifiuti a discariche controllate
- Stabilità garantita per un anno in confezioni ben chiuse e sigillate.