



## LAVERSTRADA

Pittura spartitraffico per segnaletica orizzontale stradale

### *CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO:*

Resistenza meccanica: molto alta  
Tenuta del colore: molto alta  
Grado di ingiallimento: molto basso  
Resistenza chimica: alta  
Potere coprente: molto alto  
Aderenza: alta  
Elasticità: alta  
Resistenza agli agenti atmosferici: molto alta  
Valutazione del grado di brillantezza: satinato  
Filmabilità alle basse temperature: buona.

### Altre caratteristiche:

- Ottima dilatazione
- Peso specifico: 1,420± 0,020 Kg/L a 20°C (secondo il colore)
- Residuo secco: 73-75% (3 ore 120° C) (secondo il colore)
- Composizione: resine alchidiche/clorocaucciù
- Spessore film secco: 35-40 micron
- Infiammabilità: prodotto infiammabile
- Compatibilità: non deve essere miscelato con altri prodotti al fine di non alterarne le caratteristiche chimico/fisiche
- Pulizia degli attrezzi: diluente nitro
- Applicazione: pennello-rullo-spruzzo
- Essiccazione a 20°C e con umidità relativa del 65%: asciutto in superficie in 1 ora circa; transitabile dopo 3- 6 ore circa a seconda dell'umidità e della temperatura.  
N.B. Con temperature più basse ed umidità relativa più alta i tempi di essiccazione possono variare.

### *RESA :*

La resa è mediamente di 6-8 mq/L per una mano, ma può variare in rapporto alla natura ed all'assorbimento del supporto.

### *CONFEZIONI :*

2,5 L, 13 L

### *CAMPI DI IMPEGO*

Pittura a solvente per segnaletica orizzontale stradale a base di resine alchidiche corto olio e clorocaucciù puro stabilizzato, particolarmente indicata per la verniciatura di manti stradali in asfalto bituminoso o in calcestruzzo. Prodotto a rapida essiccazione disponibile anche nella versione catarifrangente.

### *NORME DI IMPEGO*

Le superfici da trattare devono essere ben asciutte e pulite. Asportare vecchie vernici in fase di distacco e applicare in una o più mani con pennello o rullo diluendolo al 5% con diluente nitro. Nell'applicazione a spruzzo o con aerografo tiralinee (ugello da 1,8-2,2 mm, pressione 3,5-4 atm) diluire fino ad un massimo del 10-15%.

### *RACCOMANDAZIONI:*

- Mescolare accuratamente il prodotto prima dell'uso
- Non applicare il prodotto con temperature inferiori ai 5° C e superiori ai 30°C, in presenza di pioggia, in presenza di condensa sulla superficie da trattare, ne su superfici ghiacciate o surriscaldate dal sole
- Non applicare il prodotto con umidità relativa superiore a 80%
- Non disperdere nell'ambiente
- Conservare in luogo fresco ed asciutto lontano da fonti di calore
- Richiudere bene il contenitore dopo l'utilizzo
- Prodotto infiammabile
- Inviare i rifiuti a discariche controllate

Stabilità garantita per un anno in confezioni ben chiuse e sigillate.

### *GAMMA COLORI:*

Bianco, Giallo, Rosso, Blu, Nero, tinte cartella smalti e tinte RAL. Le tinte non contemplate nelle mazzette colori possono essere comunque realizzate. Si raccomanda di eseguire il lavoro utilizzando un'unica partita di produzione.

Le informazioni sopra citate, sono il risultato ottenuto dopo ns. prove di laboratorio ed esperienza pratica. Tuttavia, essendo l'uso del prodotto non sotto il ns. eventuale controllo, si declina ogni responsabilità per un uso dello stesso non ortodosso. Si garantisce, comunque, la qualità del prodotto secondo gli standards accettati dal mercato.